


環境にやさしい透湿防水ファブリック

# Saitos® GR



ポリウレタン樹脂

植物由来比率 50%



通常ポリウレタンフィルム対比

CO2 排出量 50%削減

植物は光合成で大気中の CO2 と H2O を取り込み成長します。植物由来素材の「サイトス GR」は使用後にゴミとして燃焼したあとも植物起源の CO2 は大気へ還り、再び植物の栄養源となることで、通常 PU フィルム対比、CO2 の排出量が約 50%削減となります。



防水

透湿

防風

表生地

サイトス-GR用  
フィルム


## 【2層】

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 耐水度 | 10,000mmH <sub>2</sub> O(98kPa) 以上    |
| 透湿度 | 8,000g/ m <sup>2</sup> ・24hrs 以上 (※)1 |

## 【3層】

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 耐水度 | 20,000mmH <sub>2</sub> O(198kPa) 以上   |
| 透湿度 | 5,000g/ m <sup>2</sup> ・24hrs 以上 (※)1 |

※1：JIS L1099 B-1 法



小松マテレー株式会社

お問い合わせ：本社 - 石川県能美市浜町ヌ 167 TEL.0761-55-1111(代表)  
東京営業所 - 東京都中央区銀座 3-10-6 号 マルイト銀座第3ビル 4F TEL.03-3549-3880(代表)  
大阪営業所 - 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT オフィスタワー 8F TEL.06-6344-4161(代表)